

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

<b>TENCO DOUGLASBEITS DEKKEND</b>	
<b>OMSCHRIJVING</b>	Tenco Douglasbeits Dekkend is een duurzame buitenbeits op acrylbasis met water als oplosmiddel. Tenco Douglasbeits is reuk arm en minder belastend voor het milieu. Tenco Douglasbeits accentueert de houtnerf en het beschermt hout tegen weersinvloeden, het is gemakkelijk aan te brengen en sneldrogend. Verwerking mag niet in de volle zon of beneden de 10 °C.
<b>TOEPASSING</b>	Tenco Douglasbeits Dekkend biedt een uitstekende bescherming voor douglas- en larikshout. Het kan worden toegepast op; tuinhuisjes, hekken, schuttingen, blokhutten, palissaden en klimrekken.
<b>VOORNAAMSTE KENMERKEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Minder belastend voor het milieu</li> <li>- UV-bestendig</li> <li>- Waterafstotend</li> <li>- Uitstekende bescherming tegen weersinvloeden</li> <li>- Gemakkelijk verwerkbaar</li> <li>- Sneldrogend</li> </ul>
<b>BASISGEGEVENS</b>	
Vorm	Vloeibaar
Kleur	Volgens de productbeschrijving
Geur	Karakteristiek
Kookpunt	100 °C
Vlampunt	Niet van toepassing
Dampspanning bij 20 °C	23 hPa
Dichtheid bij 20 °C	1,1 g/m <sup>3</sup>
Oplosbaarheid in water	Oplosbaar
Viscositeit	Niet bepaald
Theoretisch rendement	12-14 m <sup>2</sup> per liter op geschaafd hout 6-8 m <sup>2</sup> per liter op ruw hout
Droogtijden	Stofdroog na ca. 2 uur bij 15 °C, overschilderbaar na 16 uur.
Oplosmiddelgehalte	<b>GEEN TOT WEINIG OPLOSMIDDEL</b> EU-grenswaarden voor dit product (Cat. A/e); 130 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 20 g/l VOC
Gehalte aan vaste bestanddelen	≥ 50 %

<b>GEBRUIKSAANWIJZING</b>	Voor en tijdens gebruik goed roeren. Nieuw hout moet droog, schoon en vetvrij zijn. Tenco Douglasbeits met een kwast voor watergedragen verven in een dunne gelijkmatige laag opbrengen. Tenminste 2 maal behandelen bij nieuw hout is voldoende. Bij onderhoud kan met 1 laag worden volstaan. Ook adviseren wij om het hout enkele maanden buiten te laten staan zodat inhoudsstoffen en/of fabrieksolie door verwerking zullen verdwijnen. Bij onderhoud: Eerder met beits of lak behandeld hout goed aanschuren. Vergrijsd hout licht schuren zodat de houtkleur weer verschijnt en daarna behandelen met Tenco Douglasbeits Dekkend.
<b>MINIMALE VERWERKINGS TEMPERATUUR</b>	Min. 10 °C bij max 80% RV
<b>VERDUNNING</b>	Tenco Douglasbeits is gebruiksklaar. Gereedschap reinigen met water.
<b>GEBRUIKSVOORSCHRIFT</b>	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	Droog bewaren In ongeopende goed afgesloten verpakking, bij een temperatuur van 10 tot 25 °C. Halfvolle verpakkingen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen.
<b>VERPAKKINGEN</b>	1000 ml en 2500 ml